



azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **VASELINA GIALLA EP (MERKUR 670)**
Product **YELLOW SOFT PARAFFIN EP**

SPECIFICA SPECIFICATION	METODO METHOD	Lim. Inf. - Lim. Sup. Lower Lim. - Upper Lim.	u.m.
Punto di congelamento Congealing point	ASTM D938	50,00 - 55,00	° C
Punto goccia Drop point	Ph. Eur. 2.2.17/B	40,00 - 60,00	° C
Penetrazione conica/Coerenza 25°C Cone penetration/ Consistency 25°C	ASTM D937	165,00 - 185,00	1/10 mm
Colore Lovibond 5" 1/4 Giallo Colour Lovibond 5" 1/4 Yellow	IP 17/52	3,00 - 6,00	
Viscosità cinematica a 100 °C Kinematic viscosity at 100 °C	ASTM D7042	7,50 - 10,00	mm ² /s
IPA PAH	Ph. Eur.	Conformi Comply	
Aspetto Appearance	Ph. Eur.	Conforme Complies	
Acidità o alcalinità Acidity or alkalinity	Ph. Eur.	Conforme Complies	
Ceneri solforiche Sulphated ash	Ph. Eur.	0,00 - 0,05	%
Identificazione Identification	Ph. Eur.	Conforme Complies	
Solventi residui Residual Solvents		Conformi a CPMP/ICH/283/95 Comply with CPMP/ICH/283/95	
Revisione Capitolato Specification Revision		0	
Data Approvazione Approval Date		26/01/2018	

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell



azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **VASELINA GIALLA EP (MERKUR 670)**
Product **YELLOW SOFT PARAFFIN EP**

Il prodotto è conforme a Ph.Eur./ Vaseline gialla.
The product complies with Ph. Eur./ Yellow soft paraffin.

CONSERVAZIONE/ STORAGE

Il prodotto deve essere conservato lontano da agenti ossidanti, in condizioni fresche ed asciutte ed in contenitori ben sigillati. Proteggere dall'esposizione alla luce.
The product must be stored away from oxidising agents, in cool, dry conditions and in well-sealed receptacles.
Protect from exposure to the light.

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell