



azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **CARBONE ATTIVATO EP FINE**
Product **ACTIVATED CHARCOAL EP FINE**

SPECIFICA SPECIFICATION	METODO METHOD	Lim. Inf. - Lim. Sup. Lower Lim. - Upper Lim.	u.m.
Potere di adsorbimento (Fenazone) Adsorption power (Phenazone)		≥ 40	%
Umidità Moisture		$\leq 3,0$	%
Ceneri solforiche Sulphuric ash		$\leq 5,0$	%
Sostanze solubili in acido Acid soluble substances		$\leq 3,0$	%
Sostanze solubili in etanolo Ethanol soluble substances		$\leq 0,5$	%
Sostanze solubili in etanolo - test del cambiamento di colore		Conforme Conform	
Sostanze solubili alcaline - test del cambiamento di colore		Conforme Conform	
Sostanze solubili fluorescenti - test di cambiamento del colore		Conforme Conform	
Alcalinità Alkalinity		$\leq 0,75$	ml ml
Contenuto di solfito - test del cambiamento di colore		Conforme Conform	
Rame Copper		≤ 25	ppm
Piombo Lead		≤ 10	ppm
Zinco Zinc		≤ 25	ppm
Conta batterica totale Total bacterial count		≤ 1.000	CFU/g

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell



azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **CARBONE ATTIVATO EP FINE**
Product **ACTIVATED CHARCOAL EP FINE**

Lieviti e muffe <i>Yeasts and molds</i>		<=100	CFU/g
Diametro medio <i>Median diameter</i>		8 - 15	µm
Aspetto <i>Appearance</i>		Conforme a Ph.Eur. <i>Conform to Ph.Eur.</i>	
Solubilità <i>Solubility</i>		Conforme a Ph.Eur. <i>Conform to Ph.Eur.</i>	
Risposta al riscaldamento <i>Heating response</i>		Conforme a Ph.Eur. <i>Conform to Ph.Eur.</i>	
Potere di adsorbimento <i>Adsorption power</i>		Conforme a Ph.Eur. <i>Conform to Ph.Eur.</i>	
Revisione Capitolato <i>Specification Revision</i>		0	
Data Approvazione <i>Approval Date</i>		14/12/2018	

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell